

Очиститель поверхностей

Типром ОЦ

для минеральных поверхностей
и строительных инструментов

УДАЛЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ



КОНЦЕНТРАТ

1:5
1:10



Очищает от остатков
отвердевшего
цементного
раствора



Устраняет высолы
силикатного
происхождения



Площадь
обработки 1 кг
до 50 м²



Исключает
необходимость механиче-
ской очистки поверхности

- исключает необходимость механической очистки поверхности
- 1 л концентрата позволяет приготовить до 11 л чистящего, рабочего раствора
- удаляет соли силикатного происхождения
- эффективен при удалении цементных загрязнений в любой стадии отверждения
- порошковый концентрат удобен при транспортировке и длительном хранении



Подробнее
о продукте

Область применения:

Состав применяется для очистки строительных материалов и инструмента от отвердевших цементных загрязнений, растворных пятен, затирки и плиточного клея на цементной основе.

Инструкция по применению:

- Работы проводить по сухой поверхности при температуре от +5 °С до +30 °С;
- Произвести предварительную очистку поверхности сухой щеткой;
- Растворить порошковый концентрат в теплой воде (от +40 °С до +50 °С) из расчета на одну весовую часть концентрата от пяти до десяти частей воды, в зависимости от сложности и объема загрязнений;
- Рабочий раствор наносить на поверхность при помощи кисти или валика, не допуская подтёков;
- При наличии отвердевших цементных загрязнений необходимо пропитывать их раствором в течение 10-20 минут, не допуская высыхания;
- Удалять продукты реакции водой с применением щетки, либо струей воды под давлением 100 бар;
- В случае наличия сложных или обширных загрязнений, а также при отсутствии нужного результата после первой обработки, рекомендуется произвести обработку повторно.

ВНИМАНИЕ! Перед применением очистителя следует провести пробную обработку небольшого участка с целью подбора концентрации и расхода. Для застарелых загрязнений рекомендуется использовать максимальную концентрацию — одна весовая часть концентрата на пять частей воды.

Меры предосторожности:

- Работы производить в средствах индивидуальной защиты: защитных очках, резиновых перчатках и респираторе;
- При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды;
- Избегать попадания состава на поверхности, не предназначенные для обработки, включая растения;
- Тару не использовать для пищевых продуктов.

Условия хранения, транспортировки и утилизации:

- Гарантийный срок хранения — 36 месяцев с даты изготовления, при условии хранения в закрытой заводской таре в сухих помещениях при температуре от +5 °С до +30 °С вдали от

отопительных приборов и прямых солнечных лучей;

- Хранить и транспортировать в вертикальном положении;
- Допускается перевозка при температуре от -10 °С до +35 °С;
- Хранить в местах, недоступных для детей и животных;
- Утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

Расход материала:

1 кг на 30-50 м² в зависимости от сложности загрязнений и пористости поверхности.

Состав:

сухой порошковый концентрат на основе неорганических кислот с комплексом ПАВ и вспомогательных веществ.

Не подлежит обязательной сертификации.
Сделано в России.

СТО 127-37547621-2019

Контакты:

г. Новороссийск, с. Цемдолина,
ул. Спецморстроевская, 5
Тел.: +7 (929) 849 1 849
e-mail: novoros@penetron.email
гидроизоляция-бетон.рф