

Очиститель фасадов

Лепта Химфрез2

для поверхностей минеральных материалов

Удаление стойких атмосферных загрязнений, очистка высолов с гидрофобизированной поверхности



КОНЦЕНТРАТ

1:2
1:5



Площадь обработки
1 л до 30 м²



Устраняет атмосферные загрязнения



Удаляет высолы



Удаляет полимерную пленку гидрофобизирующих составов



Исключает необходимость механической очистки

- 1 л концентрата позволяет приготовить до 6 л рабочего раствора
- применяется для очистки поверхности от высолов, атмосферных, трудно-выводимых и застарелых загрязнений
- удаляет полимерную плёнку гидрофобизирующих составов
- не повреждает минеральный материал в процессе очистки
- исключает необходимость очистки поверхности механическим способом
- после применения поверхность рекомендуется обработать гидрофобизирующим составом ТИПРОМ®



Подробнее
о продукте

Область применения:

Состав применяется для очистки от стойких атмосферных загрязнений, растворных пятен, плесени, мха, грибка и других биопоражений, а также высолов с гидрофобизированной поверхности (кирпич, натуральный и искусственный камень, штукатурка, бетон и др. минеральные материалы). Применение состава исключает необходимость абразивной очистки.

Инструкция по применению:

- Работы проводить по сухой поверхности при температуре от 0 °C до +30 °C;
- При необходимости, произвести предварительную очистку поверхности сухой щеткой, убрав избыток высолов;
- При удалении высолов, растворных пятен и полимерной (гидрофобной) пленки необходимо развести концентрированный состав водой в соотношении от 1:2 до 1:5, ориентируясь на результаты пробной обработки;
- При удалении стойких атмосферных загрязнений состав применяется в концентрированном виде, без разбавления водой;
- Очиститель наносить на поверхность при помощи кисти или валика в течение 3-5 минут, не допуская подтеков;
- Дать высохнуть поверхности после обработки, затем видимые продукты реакции (в случае их наличия) удалить сухой щеткой либо влажной тряпкой. **При удалении высолов водой не смывать!**
- При очистке от цементных пятен и атмосферных загрязнений необходимо удалить продукты реакции струей воды под давлением 100 бар либо небольшим количеством воды с применением щеток;
- В случае наличия сложных или обширных загрязнений, а также при отсутствии нужного результата после первой обработки рекомендуется произвести обработку повторно;
- После высыхания, через 24-48 часов для защиты поверхности от атмосферной влаги и появления повторных высолов рекомендуется обработать поверхность гидрофобизирующим составом «Типром».

ВНИМАНИЕ! Для исключения возможного повреждения и/или изменения цвета

поверхностей перед применением очистителя следует провести пробную обработку небольшого участка.

Меры предосторожности:

- Работы производить в средствах индивидуальной защиты: защитных очках, резиновых перчатках и респираторе;
- При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды;
- Избегать попадания состава на поверхности, не предназначенные для обработки, включая растения;
- Тару не использовать для пищевых продуктов.

Условия хранения, транспортировки и утилизации:

- Гарантийный срок хранения — 24 месяца с даты изготовления, при условии хранения в закрытой заводской таре в сухих помещениях при температуре от +5 °C до +30 °C вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей;
- Хранить и транспортировать в вертикальном положении;
- Допускается перевозка при температуре от -10 °C до +35 °C;
- Допускается до 3 циклов замораживания-оттаивания;
- Хранить в местах, недоступных для детей и животных;
- Утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

Расход материала: 1 л на 5-30 м² в зависимости от концентрации.

Состав: концентрат на основе неорганических кислот с добавлением ПАВ и вспомогательных веществ.

Не подлежит обязательной сертификации.
Сделано в России.

СТО 130-37547621-2019

Контакты:

г. Новороссийск, с. Цемдолина,
ул. Спецморстроевская, 5
Тел.: +7 (929) 849 1 849
e-mail: novoros@penetron.email
гидроизоляция-бетон.рф

ТИПРОМ®

Спецификация дополнена и переработана 01.05.2026 г.

Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомиться с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по телефону: +7 495 565-45-87 или на сайте www.sazi-group.ru