

Антисептирующий состав

Типром А

для дерева, кирпича, бетона
и других минеральных материалов

ЗАЩИТА ОТ ГРИБКА,
СИНЕВЫ И ПЛЕСЕНИ



Одна обработка
на весь срок службы
деревянной конструкции



Без запаха
и вредных
испарений



100%
защита от
биозаражений



Площадь
обработки
1 л до 30 м²



- 1 л концентрата позволяет приготовить до 11 л антисептического, рабочего раствора
- состав не обладает запахом
- может использоваться для консервации деревянной тары
- проникает внутрь структуры материала на глубину 0,5 – 5 мм
- обладает комплексным фунгицидным, альгицидным и бактерицидным действием
- не содержит соединений тяжелых металлов и хлора
- не вымывается из древесины
- при обработке деревянных конструкций обеспечивает защиту в течении всего срока службы



Подробнее
о продукте

Состав — концентрат, относится к классу «невымываемых». Не содержит соединений тяжелых металлов и хлора. Представляет собой водный раствор активных биоцидов. Обладает комплексным фунгицидным, альгицидным и бактерицидным действием.

Область применения:

Предназначен для антисептической обработки поверхностей строительных конструкций из кирпича, бетона, штукатурки, природного и искусственного камня, прочих материалов минерального происхождения, а также дерева. Состав проникает внутрь материала на глубину 0,5–5 мм (в зависимости от пористости поверхности). Рабочий раствор не имеет запаха и может использоваться при проведении работ, как внутри, так и снаружи помещений. Состав подходит для консервации промышленной деревянной тары (поддоны, опалубка и пр.) Двухслойная обработка деревянных конструкций обеспечивает эффективную защиту в течении всего периода эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! С целью обеспечения контроля качества обработки древесины, состав придает обработанным поверхностям зеленоватый оттенок.

Инструкция по применению:

- Работы проводить при температуре от +5 °С до +35 °С;
- Приготовить рабочий раствор в неметаллической таре в соответствии с рекомендациями:

Приготовление рабочего раствора: концентрат / вода			
Устранение глубокого и обширного заражения		Профилактическое антисептирование конструкций	Консервация промышленной (не пищевой) тары
Дерево	Бетон, кирпич, штукатурка и пр.	Дерево, бетон, кирпич, штукатурка и пр.	Дерево
1:0	1:1	1:3	1:10

- Допускается хранение рабочего раствора не более 72 часов в закрытой таре;
- Перед нанесением рабочего раствора, следует очистить поверхность от грязи и пыли;
- В случае наличия плесени, грибка и прочих биозаражений, следует произвести предварительную очистку поверхности любым моющим средством бытового назначения и просушить;
- Наносить рабочий раствор необходимо кистью, валиком или при помощи распылителя на сухую, чистую поверхность равномерно, не допуская подтёков;
- В условиях повышенного риска рецидивных заражений рекомендуется обрабатывать поверхность дважды, вторую обработку следует произвести спустя 24 часа после первой;
- При обработке поверхности минеральных материалов (кирпича, бетона и пр.) рекомендуется повысить

защитные свойства путём дополнительной обработки гидрофобизирующим составом из продуктов линии «Типром».

Меры предосторожности:

- Работы производить в средствах индивидуальной защиты: защитных очках, резиновых перчатках;
- При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды;
- Тару не использовать для пищевых продуктов.

Условия хранения, транспортировки и утилизации:

- Гарантийный срок хранения — 24 месяца с даты изготовления, при условии хранения в закрытой заводской таре, в сухих помещениях при температуре от 0 °С до +30 °С, вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей;
- Хранить и транспортировать в вертикальном положении;
- Допускается перевозка при температуре от -10 °С до +35 °С;
- Хранить в местах недоступных для детей и животных;
- Утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

Расход материала: 1 л на 5–30 м² в зависимости от пористости поверхности.

Состав: активные биоцидные компоненты, вода.

Не подлежит обязательной сертификации.
Сделано в России.

Типром А СТО 071–37547621–2019

Контакты:

г. Новороссийск, с. Цемдолина,
ул. Спецморстроевская, 5
Тел.: +7 (929) 849 1 849
e-mail: novoros@penetron.email
гидроизоляция-бетон.рф

ТИПРОМ®

Спецификация дополнена и переработана 01.05.2026 г.

Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомиться с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по телефону: +7 495 565-45-87 или на сайте www.sazi-group.ru